

ARGACEM NEUTRO

Rasante di lisciatura microporoso per esterni ed interni

Rasante spugnabile specifico per portare a finitura l'intonaco di fondo lasciando a vista un granello di media finezza, da utilizzare come rasante di lisciatura.

VANTAGGI

- Traspirabilità

CAMPI D'IMPIEGO

Rasante di lisciatura di superfici intonacate con *Diathonite*, intonaci nuovi e vecchi, pareti e cieli di stanza; applicabile esternamente o internamente. Particolarmente adatto ove si voglia ottenere una finitura di media finezza che lasci in evidenza alcuni granelli. Utilizzabile su tutti i tipi di supporto la cui natura (assorbimento d'acqua, rugosità, omogeneità, presenza di cavillature) non consenta la stesura diretta della finitura.

Non applicare su intonaci realizzati in gesso o scagliola, i due materiali non sono meccanicamente compatibili.

RESA

kg/mq 1,7 per mm di spessore.

CONFEZIONE

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1.400.

STOCCAGGIO

Argacem deve essere conservato in ambienti asciutti con temperature comprese tra +5°C e +35°C e per un periodo massimo di nove mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Polvere bianca
Temperatura di applicazione	+5°C/+35°C
Resistenza media a compressione a 28 giorni	2,3 N/mm ²
Resistenza media a flessione a 28 giorni	0,85 N/mm ²
Tempo inizio presa	45 minuti
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	(Altamente traspirante) $\mu = 7$
Comportamento al fuoco	Classe 0

APPLICAZIONE

1. Accertarsi che la superficie da rifinire sia pulita, priva di polveri o altre sostanze che ne impediscono l'aggrappo della finitura. In tal caso consolidare con Primer Diasen.


Bagnare la superficie, in particolare nei mesi caldi.

2. Miscelare con circa il 25/30% di acqua e stendere il prodotto in un'unica mano a frattazzo, tirandolo il più possibile. Accertarsi che l'impasto sia privo di grumi o parti non idratate.

3. Ad avvenuto indurimento della prima mano, quando la rasatura applicata risulta ancora umida, procedere con la normale spugnatura.

Nel caso in cui la seconda mano sia applicata dopo alcuni giorni dalla prima, inumidire la superficie.

Lo spessore massimo in una mano è 3 mm. Lo spessore massimo da applicare non deve superare i 5 mm. In caso di supporti piuttosto irregolari si prescrive l'utilizzo di Argacem HP (rasante a spessore).



INDICAZIONI

- Non applicare con temperature superiori ai +35°C ed inferiori ai +5°C.
- Per l'impasto usare acqua pulita e priva di sostanze inquinanti.
- Non applicare su sottofondi trattati con impermeabilizzanti o vernici non assorbenti.
- Non applicare su intonaci a base gesso, legno, scagliola e su tutte le superfici che non garantiscono un adeguato aggrappo.
- Applicare su supporti perfettamente maturati e che abbiano già ultimato i loro ritiri.
- Non aggiungere altri prodotti all'impasto.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.
- Non applicare su superfici pitturate, polverose o friabili senza prima aver consolidato con Primer Diasen.
- Non superare i 5 mm di spessore (3 mm una mano).
- Attendere almeno 7 giorni dalla messa in opera, prima di tinteggiare.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.