

C.W.C. Cold Wall Coating

Rivestimento termico bianco per superfici fredde e mal coibentate

ELIMINA QUALSIASI CONDENZA E MUFFA.

Rivestimento di colore bianco a base di lattice e particolari polveri minerali, che grazie alle loro caratteristiche isolanti riescono a mantenere le superfici rivestite più calde, eliminando così il ponte termico. Tra una superficie trattata con C.W.C. ed una con una normale pittura, ci sono ben +5 °C di differenza. Questi gradi di calore in più impediscono all'aria di condensare sulla parete anche in presenza di elevata umidità relativa nella stanza (fino al 90%), eliminando così definitivamente la formazione di condensa e quindi di muffe.

VANTAGGI

- Fai da te
- Soluzione economica e definitiva
- Risanamento igienico degli ambienti abitati
- Può essere sopravverniciato con idropittura
- Risoluzione fisica definitiva (nè chimica nè tossica)

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento di superfici fredde che causano condensa e formazione di muffe; rivestimento di pilastri, pareti di cemento armato, pareti non coibentate, ponti termici.

RESA

lt/mq 0,5-0,7.

CONFEZIONE

Latta da lt 5.

Secchio di plastica da lt 20.

COLORE

Bianco.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in ambienti ombreggiati con temperature superiori a +5°C.

Tempo di immagazzinamento 24 mesi.

Dati Fisici / Tecnici

Aspetto	Bianco cremoso
Differenza di temperatura su calcestruzzo	+5°C
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Permeabilità a vapore	(Altamente traspirante) $\mu = 8$
Dopo 50 cicli di gelo-disgelo (-15°C / +15°C) (UNI EN 202)	Inalterato

FINITURE

DiaSen®

APPLICAZIONE

Eliminare perfettamente eventuali presenze di muffe lavando la superficie con candeggina (1 parte) diluita in acqua (10 parti). Non ha bisogno di fissativo e può essere applicato sopra la vecchia vernice purchè essa costituisca un buon supporto. Diluire con il 10%, massimo 15%, di acqua e applicare a pennello.

1. Applicare con pennello una prima mano assicurando la totale copertura della superficie e un minimo spessore visibile.
2. Applicare ad essiccazione del primo strato una seconda mano.
3. Se in presenza di forti muffe e quindi di gravi ponti termici, applicare una terza mano, avendo cura di ottenere uno spessore totale di circa 0,7 mm.

INDICAZIONI

- Può essere colorata con tinte universali all'acqua.
- Può essere sopraverniciata con idropittura traspirante.
- L'attrezzatura può essere lavata con acqua.
- Il sottofondo deve essere completamente indurito, dotato di sufficiente resistenza; privo di parti inconsistenti, efflorescenze saline ed eventuale materiale organico.
- La temperatura dell'ambiente del sub-strato deve essere compresa tra +5°C e +35°C.

SICUREZZA

Per la manipolazione, attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

