

EPOKOAT FOOD (A+B)

Rivestimento pigmentato

Rivestimento pigmentato formulato con due componenti di cui il primo (parte A) è una resina epossidica e pigmenti naturali, il secondo (parte B) è un catalizzatore. La miscela dei due componenti dà luogo ad un prodotto resistente agli alcoli, sali, solventi ristagnanti e acidi forti.

È quindi idoneo per applicazioni alimentari in aziende vinicole, e nel settore delle carni da macello. Il prodotto è certificato per uso alimentare.

VANTAGGI

- Di facile applicazione
- Applicabile sia in verticale che in orizzontale
- Ottimo aggrappaggio su superfici cementizie perfettamente asciutte
- Autolivellante sul fondo
- Certificata per uso alimentare

CAMPI D'IMPIEGO

Ideata per le pavimentazioni e superfici anche di industrie alimentari dove si richiede igiene e pulizia. Applicabile come rivestimento di serbatoi destinati a contenere prodotti alimentari liquidi e solidi.

RESA

0,350 kg/mq per 2 mani su superficie perfettamente liscia.

CONFEZIONE

Latta metallica da kg 5 + cat. kg 1.

COLORE

Grigio, bianco, rosso, verde a richiesta per forniture superiori a 50 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in locali con temperature comprese tra +5°C e +35°C. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido
PH	10,8
Peso specifico A+B	1,5 kg/l
Resistenza acidi forti	Ottima (CI)
Resistenza sali	Ottima (CE)
Resistenza alcool	Ottima (CE)
Resistenza solventi ristagnanti	Ottima (CI)
Resistenza acido lattico	Ottima (CE)
Resistenza acido acetico	Ottima (CE)
Contenuto in solidi	70%

Note:

(CI)= Certificato interno
(CE)= Certificato esterno

PAVIMENTI

APPLICAZIONE

1. Le pavimentazioni da rivestire, non destinate a passaggio veicolare o di mezzi pesanti, devono essere perfettamente livellate, asciutte ed avere un'ottima pulizia di fondo. In caso di superficie molto sporca o friabile, si consiglia la pulizia meccanica e il ripristino con *Epofill Kit*. Questa operazione dovrà essere effettuata anche per le superfici verticali.
2. Le pavimentazioni da rivestire, destinate anche al passaggio di mezzi pesanti, dovranno essere ripristinate con *Epofill Autolevel*.
3. Le superfici destinate al solo contenimento di alimenti, dopo aver effettuato il ripristino e pulizia, dovranno essere primerizzate con *Grip Primer*.
4. Primerizzare il supporto con *Epoxy Colorato* se la superficie è carrabile o pedonabile.

MISCELAZIONE EPOKOAT Food

1. Inserire la Parte B (catalizzatore dosato) nel secchio della parte A e miscelare perfettamente con trapano. Aggiungere, se necessario, un 5% in peso A+B di alcool etilico e miscelare
2. Applicare la prima mano di *Epokoat Food* a pennello o rullo a pelo corto.
3. Applicare la seconda mano di *Epokoat Food* quando la prima è asciutta al tatto (24 ore).

INDICAZIONI

- Il prodotto non è idrolavabile
- Il tempo di applicazione dopo la miscelazione è di 1 ora
- Non applicare mai con temperature sotto gli 0°C e superiori a 30°C comunque non nelle ore più calde della giornata.
- L'attrezzatura può essere lavata con alcool.
- Pedonabilità dopo 24 ore, completa asciugatura 7 giorni.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.