

VOCI DI CAPITOLATO PAVIMENTO SASSOITALIA®

DESCRIZIONE

Pavimentazione in calcestruzzo lavato tipo **SASSOITALIA®** “fresco su duro” (sottofondo già esistente), con spessore da 2 a 4 cm secondo la graniglia utilizzata. **SASSOITALIA®** viene realizzato su un sottofondo in calcestruzzo di resistenza caratteristica minima RCK 25 e resistenza allo strappo di almeno 1,5 N/mm².

APPLICAZIONE

- Il sottofondo deve essere lasciato maturare per almeno 7 giorni, preparato tramite fresatura e/o lavaggio ad alta pressione; non deve presentare crepe, deve apparire uniforme, senza macchie di boiaccia o polvere.
- Applicare il primer d'aggancio **IDEAL BOND**.
- Una volta steso **IDEAL BOND**, applicare un impasto cementizio a base di cemento (bianco o grigio), graniglia colorata tipo e **COLOUR-MIX** colore, coadiuvante concentrato e fibrorinforzato.
- Lisciare con apposita tavola in acciaio tipo Big Blue.
- Successivamente applicare il **DISATTIVATORE IDEAL WORK** tipo **BA-CC**, ritardante di presa superficiale e curing compound con sistema antipioggia.
- Lavare entro 24 ore la superficie con idropulitrice e monospazzola a setole morbide.
- Eventualmente, applicare il trattamento a base di resina protettiva **AQUAPEL-S**.

La tipologia del calcestruzzo può essere modificata (migliorata) in funzione a particolari esigenze del cantiere.

SASSOITALIA®, IDEAL BOND, COLOUR-MIX, DISATTIVATORE BA-CC, AQUAPEL-S, sono marchi di esclusiva proprietà IDEAL WORK e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione scritta.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 748430
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. 45.900,00 i.v.